

Serviwrap® Primer AB

Penetrační nátěr

Jednosložkový penetrační nátěr **Serviwrap Primer AB** rychle schne, což zcela redukuje možnost aplikace pásek Serviwrap na mokrý či vlhký penetrační nátěr a zabraňuje znečištění zvrženým prachem. Může se používat v místech s provozní teplotou až 75 °C. Nanáší se štětcem, válečkem nebo sprejem.

Kompatibilní povrchy

- ocel, nerezová ocel
- litina, ostatní kovy
- sintrovaný a extrudovaný polyetylen
- polyuretan
- páskové PVC a PE izolace
- epoxidové povrchy
- asfaltové a smolné izolace

Technické vlastnosti

Vlastnosti	Obvyklé hodnoty
Barva	černá
Doba schnutí	< 10 min dle místních podmínek
Natřená plocha	6 až 8 litr/m ²
Aplikační teplota	> 5 °C
Provozní teplota	-20 až +75 °C
Teplota vzplanutí	23 °C
Použitelné ředidlo	xylen, toluen, technický benzin

Výrobce

Chase Protective Coatings Ltd., britský výrobce oblíbených pásek Serviwrap a dalších antikoročních materiálů, je součástí globální skupiny Chase Corporation.



Použití

Penetrační nátěr Serviwrap Primer AB se používá na ošetření chráněných povrchů před aplikací pásek Serviwrap, resp. před nanesením tmelu Serviwrap Moulding Putty. Nátěr zajistí trvalé spojení adhesiva pásky a chráněného povrchu.

Všechny chráněné povrchy musí být nejprve ošetřeny nanesením 25-50 µm silné vrstvy penetračního nátěru Serviwrap Primer AB, kterou je třeba nechat dokonale zaschnout. Nanáší se vždy před použitím pásek Serviwrap R30A, Serviwrap R15A a dalších.

Klimatická pásma

Mírné a tropické podnební pásmo.

Návod k použití

Další informace viz **Návod Systém Serviwrap R30A**.

Balení

- Plechové láhve a kanystry
 - 25 litrů
 - 5 litrů
 - 1 litr
 - plastový kontejner 200 litrů

Balení: dle velikosti exportních palet za využití strečové fólie

Výhradní zástupce a distributor pro ČR a SR

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 Prysk
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel: +420 723 115 432

