

Kebutyl Primer K III

Penetrační nátěr pro butyl-kaučukové páskové systémy

Penetrační nátěr **Kebutyl Primer K III** podporuje adhezní vlastnosti butyl-kaučukového adheziva. Coby rozpouštědlo na bázi butyl-kaučukové směsi a nezmýdelnitelných pryskyřic zcela navlhčí i hrubé povrchy, čímž propojí s povrchem potrubí i případné zbytky prachu a vyplní všechny nerovnosti povrchu. Zajišťuje velmi vysokou přilnavost systémových pásek Kebutyl, Kebulen a Kebu Testo k povrchu potrubí.

Kompatibilita povrchů

Kebutyl Primer K III je vhodný pro ošetření ocelových a jiných kovových povrchů i pro tovární polyetylenové a polypropylenové izolace, epoxidové a polyuretanové povrchy.

Fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Hmotnost kartonu

Typ pojiva	butyl-kaučuk + uhlovodíková pryskyřice
Rozpouštědlo	speciální benzín
Obsah pevných složek	28 %
Hustota	0,80 g/ml
Bod vzplanutí	- 12 °C
Doba schnutí	min. 5 minut
Spotřeba materiálu	0,2 l/m ²
Podmínky skladování	v chladu a suchu



Výrobce

Kebu, obchodní značka německého výrobce **Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co KG**, je synonymem pro spolehlivé antikoroziční materiály již od roku 1933.

kebu[®]



Použití

Kebutyl Primer K III se používá jako podkladový penetrační nátěr v kombinaci se systémem Kebutyl a páskami Kebulen. Je vhodný pro nátěr potrubí, tvarovek a svařovaných spojů podle normy ČSN EN 12068 a DIN 30 672.

Balení

Dodává se v plechovkách a vědrech o objemu 1 l, 5 l a 10 l.

Návod na použití

Plocha, která má být natřena, musí být před aplikací suchá, zbavená prachu a mastnoty, v případě potřeby vysušená propanovým plamenem. Předehřívání natírané oblasti není nutné. Kebutyl Primer K III se nanáší na celou plochu štětcem nebo malířským válečkem. Doba schnutí na připraveném povrchu je alespoň 5 minut a nesmí být urychlována použitím dodatečných zdrojů tepla. Pro aplikaci další antikoroziční vrstvy dodržujte příslušné pokyny.

Další podrobnosti v samostatných dokumentech **Návod: Kebulen B 80-C**, **Návod: Kebutyl C 50-C** a **Návod: Kebutyl C-30**. Bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listu.

Výhradní zástupce a distributor pro ČR, SR

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz

ortodroma