

Serviwrap® Moulding Putty AB

Постоянно пластичная мастика

Мастика с неизменными пластическими свойствами **Serviwrap® Moulding Putty** используется для заполнения острых переходов, труднодоступных мест и неровностей на трубопроводах и подземных емкостях, а также прочих стальных конструкциях. Она не содержит летучих органических соединений, наносится в холодном виде.

Преимущества

Исключительная адгезионная способность – мастика в этом случае должна наноситься на поверхность, обработанную грунтовкой. Она отличается отличной адгезионной способностью и остается на своем месте без какого-либо смещения под воздействием собственного веса, а также благодаря своей консистенции.

Скорость и простота – мастика предназначена для ручного нагнетания и нанесения, ей применение отличается скоростью и простотой.

Совместимые поверхности

- Сталь, нержавеющая сталь, чугун, прочие металлы
- Полиэтилен, полипропилен, полиуретан
- Ленты из ПВХ и ПЭ изоляция
- Эпоксидные поверхности
- Битумная и смоляная изоляция, бетон

Перед нанесением мастики защищаемая поверхность должна быть обработана грунтовкой Serviwrap Primer AB.



Производитель

«Chase Protective Coatings Ltd.», британский производитель популярных лент Serviwrap и других антикоррозионных материалов, входит в состав всемирной группы «Chase Corporation».



Применение

Мастика с неизменными пластическими свойствами Serviwrap Moulding Putty дополняет целый ряд антикоррозионных элементов системы Serviwrap. Используется для формирования гладких переходов:

- арматура, фланцы, вентили, патрубки
- шарнирные соединения, сборные муфты и т.д.

Мастика обеспечивает надлежащий профиль для обмотки лентой Serviwrap. Если при помощи мастики не образуется гладкая поверхность, предназначенная для обмотки, то под лентой могут оставаться воздушные карманы, содержащие влагу и становящиеся причиной коррозии.

Руководство по использованию

Дальнейшая информация – см. **Руководство: Система Serviwrap.**

Technické vlastnosti

Свойства	Обычные величины
Цвет	черный
Заполняемое пространство	0,66 дм³/кг
Вместимость	1,5 кг/дм³
Температура нанесения	+5 до +50 °C
Рабочая температура	-20 до +70 °C
Содержание летучих органических соединений	0 г/м³
Упаковка	25 кг/коробка
Грунтовка	Serviwrap Primer AB

Эксклюзивный представитель в России, на Украине и странах СНГ

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz

