

# Kebulen B 80-C

## Třívrstvá butyl-kaučuková antikorozi páska

Plocha, která má být chráněna systémem **Kebulen B 80-C**, musí být suchá. V případě potřeby vysušte povrch pomocí propanového hořáku. Páska nevyžaduje žádné přehřátí. Ocelový podklad důkladně očistěte drátěným kartáčem tak, abyste odstranili rez, nečistoty atd. Odstraňte jakékoli stopy oleje a mastnoty za použití vhodného rozpouštědla. Pro zajištění vysoké přilnavosti zdrsňte tovární izolaci pomocí drátěného kartáče.

Pokud izolujete holé ocelové trubky, dbejte pečlivě na to, aby na povrchu trubky nebyly okuje. Jakékoli okuje musí být otryskány na úroveň Sa 2½ v souladu s normou ČSN EN ISO 8501-1. Okraje továrních izolací jsou obvykle zkosené. Dbejte na to, aby nevznikly žádné dutiny (u kolmých okrajů tovární izolace, poškozené či zesílené tovární izolace apod.) nebo zkoste okraje za použití vhodných nástrojů, např. půlkulatou rašplí. Dbejte na to, abyste tovární izolaci nepoškodili, například vytvořením vrubů či zářezů.

Očistěte přibližně 100 mm tovární izolace vedle obnaženého ocelového konce trubky a zdrsňte tuto část drátěným kartáčem.

### Tabulka spotřeby

Tato tabulka platí pro nanesení vnitřní vrstvy izolace na svar potrubí s ocelovým povrchem v délce 300 mm a vč. přesahu 50 mm na přilehlou tovární izolaci na obou koncích. Vnější vrstva přesahuje vždy vnitřní vrstvu o 25 mm na obou koncích.

#### Potrubí

#### Kebutyl Primer K III páska Kebulen B 80-C (2 vrstvy, přesah 50 %)

dimenze DN	vnější ø [mm]	objem [l]	šířka [mm]	plocha [m²]
200	219,0	0,06	100	1,17
250	273,0	0,08	100	1,46
300	323,0	0,09	100	1,73
350	355,0	0,10	100	1,90
400	406,0	0,12	100	2,17
	419,0	0,12	100	2,24
500	508,0	0,14	100	2,72
600	521,0	0,14	100	2,78
	609,0	0,18	100	3,26
700	711,0	0,20	100	3,80
800	812,0	0,23	100	4,35
900	914,0	0,26	100	4,89
1000	1016,0	0,29	100	5,43
1100	1120,0	0,31	100	5,98
1200	1220,0	0,34	100	6,52

### Výrobce

**Kebu**, obchodní značka německého výrobce **Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co KG**, je synonymem pro spolehlivé antikorozi materiály již od roku 1933.

### Výhradní zástupce a distributor pro ČR, SR

**Ortodroma, s.r.o.**, Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk  
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz